



## Fondo turapori | RP 1060

**Campi d'impiego:** Pavimenti in legno.

**Informazioni sul prodotto:** È un fondo di preparazione trasparente da applicare su pavimenti in legno. Formulato a base di resine acrilico-poliuretatiche è molto elastico e facilmente carteggiabile.

### Istruzioni d'uso

Carteggiare il legno grezzo con carta abrasiva grana 150 e rimuovere la polvere con un aspiratore. Applicare 1-2 mani di RP 1060 a distanza di 2-4 ore. Non carteggiare tra la prima e la seconda mano. Attendere 24 ore prima di procedere con la successiva fase di carteggiatura, quindi verniciare con Finitura per parquet RP 1160 o RP 2260.

**Sovraverniciabilità:** Finitura per parquet RP 1160 e RP 2260.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo  
Rullo a pelo raso



Resa  
10 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 2-4 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
33 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 17 ± 3"



Peso specifico  
1,03 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,0 ± 1,0



**RP 1060**  
trasparente

